

**MASSA CORRIDA PREMIUM**

REV. 00 - 12/2022

**DESCRIÇÃO:**

A **MASSA CORRIDA PREMIUM NOVOTOM** é indicada para nivelar e corrigir imperfeições das paredes internas pelo seu grande poder de enchimento. Produto em conformidade com as normas da ABNT NBR 11702. Tipo 4.7.2. - NBR 15348.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Resina de PVA, cargas, minerais selecionados, dispersantes, umectantes e espessantes.

**TONALIDADE DE CORES:**

Branco.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Rendimento: 40 a 60m<sup>2</sup> / por demão / lata 30Kg (18L) / camada fina  
8 a 12m<sup>2</sup> / por demão / galão 6 Kg (3,6) / camada fina  
25 a 30m<sup>2</sup> / por demão / lata 30Kg (18L) / camada grossa a  
6m<sup>2</sup> / por demão / galão 6 Kg (3,6) / camada grossa
- Peso Específico: 1,650 - 1,710 g/cm<sup>3</sup>
- Sólido por peso: 65,2 – 69,2%
- Sólidos por volume: 39,5 – 43,5%

**PRAZO DE ARMAZENAGEM / GARANTIA:**

Válido por 9 meses após a data de fabricação para embalagens de refil plástico e 24 meses para embalagens de alumínio ou baldes plásticos, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

**MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO:**

Após lavar e raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, manchas de gordura ou mofo. Aplicar a massa em camadas finas com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula de aço até obter o nivelamento desejado. Se necessário adicione um pouco de água.

**SECAGEM:**

- Ao toque: 1 hora.
- Entre demãos: 4 horas podendo variar conforme espessura e temperatura.
- Final: 6 horas após aplicação última demão.

**DEMÃOS:**

Geralmente 2 ou 3 demãos são suficientes para se conseguir uma boa cobertura. Entretanto dependendo do tipo, estado da superfície, poderá ser necessário outras demãos.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Toda superfície depende do preparo para receber a tinta, o que irá garantir um melhor resultado final. A superfície deve estar firme, sem poeira, gordura, sabão e com ausência de mofo. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas com escova, espátula ou lixa. O rendimento pode variar de acordo com a diluição, tipo de substrato,

preparação da superfície e método de aplicação.

**ADVERTÊNCIA NO USO OU MANUSEIO:**

As embalagens dos produtos devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor e devem ser armazenadas em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilize máscara protetora e óculos de segurança quando aplicar tinta por pulverização. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Beba líquido, exceto leite ou derivados. Se o volume for grande, beba gelatina líquida. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto e sua composição, levando junto a embalagem original do produto.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

Este produto passou por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que seja constantemente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e dos fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.