

**TINTA PISO PREMIUM NOVOTOM**

REV. 00 - 11/2022

**DESCRIÇÃO**

A TINTA PISO PREMIUM NOVOTOM você protege, decora e demarca pisos cimentados, em geral. Indicado para pintura de quadras poliesportivas, calçadas, estacionamentos, garagens, pisos industriais e comerciais, em ambientes externos e internos. É fácil de aplicar, seca rápido e apresenta cobertura e rendimento superior. Proporciona conforto e bem-estar, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura. A TINTA PISO PREMIUM NOVOTOM é super aderente e ultra resistente à ação do tempo e ao desgaste provocado pelo tráfego constante de pessoas e carros.

Este produto está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.6.

**COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos, água, coalescentes e fragrância antialérgica. Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados.

**TONALIDADE DE CORES:**

Conforme catálogo de cores.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Rendimento final: 25 m<sup>2</sup> por galão 3,6 litros / 125 m<sup>2</sup> por lata 18 litros variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato.
- Peso Específico: 1,150 - 1,220 g/cm<sup>3</sup>
- Sólido por peso: 44 - 46%
- Sólidos por volume: 24 - 26%
- Acabamento fosco

**PRAZO DE ARMAZENAGEM / GARANTIA:**

Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

**REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a **TINTA PISO PREMIUM NOVOTOM**;

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

**SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

**MANCHAS GORDUROSAS, CERAS E GRAXAS:** lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

**MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

**UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

**PINTURAS SOLTAS, PISO CIMENTADO FRACO E SUPERFÍCIES POROSAS:** Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR NOVOTOM**;

**FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem. Em seguida, aplique o **FUNDO PREPARADOR NOVOTOM** conforme recomendações na embalagem;

**PISOS NOVOS DE CONCRETO E CIMENTO NÃO QUEIMADO:** A cura total do concreto novo é de, no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

**CIMENTO QUEIMADO:** Lave com uma mistura de **4 MEDIDAS** de água e **1 MEDIDA** de ácido muriático. Verifique se a superfície tornou-se porosa. Caso contrário, repita o procedimento. Enxágue bem e deixe secar. **Importante:** em caso de **cimento queimado novo**, aguarde a cura por, no mínimo, 30 dias;

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com argamassa e proceda como em "**Pisos Novos de Concreto e Cimento Não Queimado**".

## APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Rolo de lã (de pelo baixo), trincha ou pincel de cerdas macias.

**DILUENTE:** Água Potável.

Quando utilizar Pincel, Trincha ou Rolo de Lã (pelo baixo), dilua **10 MEDIDAS** de **TINTA PISO PREMIUM NOVOTOM** com **1 a 2 MEDIDAS** de água e misture bem até completa homogeneização, com espátula larga e rígida.

Sobre superfícies não seladas, aplique a primeira demão bem diluída, misturando **10 MEDIDAS** de **TINTA PISO PREMIUM NOVOTOM** com **2 a 3 MEDIDAS** de água.

### SECAGEM:

- Ao toque: 30 minutos
- Entre demãos: 3 a 4 horas.
- Final: 4 horas após aplicação da última demão. E para tráfego de veículos aguardar 72 horas.

### ADVERTÊNCIA NO USO OU MANUSEIO:

As embalagens dos produtos devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor e devem ser armazenadas em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada,

reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilize máscara protetora e óculos de segurança quando aplicar tinta por pulverização. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Beba líquido, exceto leite ou derivados. Se o volume for grande, beba gelatina líquida. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto e sua composição, levando junto a embalagem original do produto.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

Este produto passou por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que seja constantemente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e dos fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.